

Club Royale

Il club Royale appartiene alla categoria delle pelli pigmentate con fiore corretto, ma con le nuove tecniche di lavorazione e stato possibile rendere le pelli molto più morbide e avvolgenti, come un pieno fiore, ma con la resistenza delle pigmentate.

E importante precisare che le pelli pieno fiore sono bellissime ma necessitano di una manutenzione e di una attenzione estrema perché non essendo protetta dai pigmenti assorbono tanto, e tendono a logorarsi presto se non curate adeguatamente.

Per donare ai nostri clienti una pelle resistente e allo stesso tempo morbida e naturale abbiamo realizzato il club royale. per produrre quest'articolo vengono selezionate le migliori pelli brasiliane, questo permette di ridurre l'uso di coloranti e con una leggera correzione del fiore, e dopo una accurata e lunghissima bottalatura che si ottengono delle pelli così belle, che superano i test di sfregamento a secco (500) e a umido (250).

Inoltre il club royale ha uno spessore di mm1,6/1,8 superiore al comune spessorato 1,3/1,5

Per noi è un vanto aver raggiunto questo risultato anche perché per riuscirci rispettiamo l'ambiente aderendo alla certificazione LWG e siamo stati anche classificati nella categoria oro.

Per noi la sostenibilità del nostro pianeta viene al primo posto, spesso i processi conciari vengono accusati di essere altamente inquinanti, ed per questo che la Crest Leather è stata tra le prime firmatarie di questa convenzione.

La LWG è richiesta come requisito essenziale per le forniture di numerosi brand mondiali (Louis Vuitton, Adidas, Nike) e da tutto il comparto automobilistico sotto link.

www.leatherworkinggroup.com



Caratteristiche tecniche

Spessore 1,6/1,8 mm
Tipologia Fiore corretto
Origine e provenienza Pelli bovine extraeuropee
Tipo di concia Ai sali di cromo
Tipo di tintura All'anilina passante in botte
Tipo di rifinitura Pigmentata

Caratteristiche chimiche

pH dell'estratto acquoso ed indice differenziale UNI EN ISO 4045 pH >=3,2
Articolo processato in conformità del regolamento Europeo REACH

Caratteristiche di solidità del colore

Solidità del colore allo strofinio a secco UNI EN ISO 11640 500 cicli val.>= 4 Scala Grigio
Solidità del colore allo strofinio a umido UNI EN ISO 116400 250 cicli val.> ¾ Scala Grigio
Solidità del colore allo strofinio del sudore alcalino UNI EN ISO 116400 80 cicli val.>3/4 scala grigio
Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105-B02 > Scala Blue

Caratteristiche fisiche

Adesione alla rifinitura UNI EN ISO 11644 > N/10 mm
Resistenza allo strappo UNI EN ISO 3377-1 > 20 N
Resistenza alla flessione UNI EN ISO 5402 50.000 cicli nessuna rottura
Resistenza alla trazione (taglio singolo) EN ISO 3377-1 > 20 N
Resistenza alla trazione EN ISO 3376 > 10 N/mm
Reazione alla sigaretta e alla fiamma del fiammifero BS 5852:1979 BS EN 1021-/EN 1021-2 PASS