


Mission

Il Mission appartiene alla categoria delle pelli pigmentate con fiore corretto e rifinito con effetto nuvolato e doppio tono, con le nuove tecniche di lavorazione è stato possibile rendere le pelli molto più morbide e avvolgenti, come un pieno fiore, ma con la resistenza delle pigmentate.

Cobblestone




Cocoa



Cognac



Gray



Summe Oak



Taupe



Caratteristiche tecniche

- Spessore 0.9/1.00
- Tipologia Fiore corretto
- Origine e provenienza Pelli bovine extraeuropee
- Tipo di concia Ai sali di cromo
- Tipo di tintura All'anilina passante in botte
- Tipo di rifinizione Pigmentata

Caratteristiche chimiche

- pH dell'estratto acquoso ed indice differenziale UNI END ISO 4045 pH >= 3,2
- Articolo processato in conformità del regolamento Europeo REACH

Caratteristiche di solidità del colore

- Solidità del colore allo strofinio a secco UNI EN ISO 11640 500 cicli val. > = 4 Scala Grigio
- Solidità del colore allo strofinio a umido UNI EN ISO 116400 250 cicli val. > ¾ Scala Grigio
- Solidità del colore allo strofinio del sudore alcalino UNI EN ISO 116400 80 cicli val. > 3/4 scala grigio
- Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105-B02 > Scala Blue

Caratteristiche fisiche

- Adesione alla rifinizione UNI EN ISO 11644 > N/10 mm
- Resistenza allo strappo UNI EN ISO 3377-1 > 20 N
- Resistenza alla flessione UNI EN ISO 5402 50.000 cicli nessuna rottura
- Resistenza alla trazione (taglio singolo) EN ISO 3377-1 > 20 N
- Resistenza alla trazione EN ISO 3376 > 10 N/mm
- Reazione alla sigaretta e alla fiamma del fiammifero BS 5852:1979 BS EN 1021-/EN 1021-2 PASS