

Spessorato

Lo spessorato appartiene alla categoria delle pelli pigmentate, le tecniche utilizzate per la concia rispettano la normativa REACH, la più severa normativa Europea a tutela dei consumatori per l'utilizzo delle sostanze chimiche) e conferiscono alle pelli un tatto morbido e setoso.



Caratteristiche tecniche

Spessore 1,3/1,5 mm
Tipologia Fiore corretto
Origine e provenienza Pelli bovine extraeuropee
Tipo di concia Ai sali di cromo
Tipo di tintura All'anilina passante in botte
Tipo di rifinizione Pigmentata

Caratteristiche chimiche

pH dell'estratto acquoso ed indice differenziale UNI EN ISO 4045 pH ≥ 3,2
Azo coloranti (Direttiva 2002/61/CE) UNI CEN ISO/TS 17234 Assenti (<30 ppm)
Contenuto in PCP UNI EN ISO 17070 < 5 ppm
Contenuto in cromo esavalente UNI EN ISO 17075 < 3 ppm
Contenuto i n formaldeide libera UNI CEN ISO/TS 17226 < 75 ppm
Relazione al fuoco TB117-2013 N/A
Piombo CPSC-CH-E1003-09.1 ≤ 90 ppm
Cadmio CPSC-CH-E1003-09.1 ≤ 75 ppm
Articolo processato in conformità del regolamento Europeo REACH

Caratteristiche di solidità del colore

Solidità del colore allo strofinio a secco UNI EN ISO 11640 500 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio
Solidità del colore allo strofinio a umido UNI EN ISO 11640 250 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio
Solidità del colore allo strofinio del sudore alcalino UNI EN ISO 11640 80 cicli val. ≥ 4 Scala Grigio
Solidità del colore alla luce UNI EN ISO 105-B02 ≥ 4 Scala Grigio

Caratteristiche fisiche

Adesione alla rifinizione UNI EN ISO 11640 >2 N/10 mm
Resistenza allo strappo UNI EN ISO 3377-1 > 20 N
Resistenza alla flessione UNI EN ISO 5402 20.000 cicli (nessuna rottura)
Resistenza alla trazione (taglio singolo) EN ISO 3377-1 > 20 N
Resistenza alla trazione EN ISO 3376 > 10 N/mm
Reazione alla sigaretta e alla fiamma del fiammifero BS 5852:1979 BS EN 1021-/EN 1021-2 PASS
Blocking ASTM D 6116 Pass